

Produktdatenblatt

BauderGREEN MD BS

mineralische Dränschüttung



Produktbeschreibung	Mineralischer Schüttstoff aus Blähschiefer
Einsatzbereich	Dränschicht
Artikelnummer	7413 0300

Eigenschaft nach FLL	Anforderung	Einheit	BauderGREEN MD BS*
Anteil an abschlämmbaren Teilen ($d \leq 0,063$ mm)	≤ 10	%	2
maximale Wasserkapazität (WK)	-	%	11
Gesamtporenvolumen	-	%	80
Wasserdurchlässigkeit mod. Kf	≥ 180	mm/min	>450
pH-Wert	6,0 – 8,5	-	8,5
Salzgehalt	$\leq 2,5$	g/l	0,2

Prüfnachweis*	FLL-Prüfzeugnis vom 01.03.2011
Verlegehinweise	Mineraldrän aufbringen und plan abziehen; Einbaugenauigkeit +/- 1,5 cm. Verdichtungsfaktor für Transport und Einbau 10 %
Volumengewichte Dach, Praxiswerte bei natürlicher Lagerungsdichte	trocken: ca. 650 - 700 kg/m ³ wassergesättigt: ca. 750 - 800 kg/m ³
Lieferform	Silo, Kipper
Weitere Unterlagen	Aktuelle Unterlagen wie Broschüren, Verlegeanleitungen etc. finden Sie im Internet unter www.bauder.de