

Produktdatenblatt

BauderGREEN SUB-EM 1250



Produktbeschreibung	Mineralisches Schüttstoffgemisch aus Lava, Blähschiefer, Blähton, Bims und geringen Anteilen organischer Substanz
Einsatzbereich	Vegetationssubstrat für mehrschichtige Extensivbegrünungen
Artikelnummer	7415 0200

Eigenschaft nach FLL	Anforderung	Einheit	BauderGREEN SUB-EM 1250*
maximale Wasserkapazität (WK)	≥ 35 - ≤ 65	%	39,2
Luftgehalt bei max. WK	≥ 10	%	26,2
Gesamtporenvolumen	-	%	65,4
Wasserdurchlässigkeit mod. Kf	0,6 - 70	mm/min	25
pH-Wert	6,0 – 8,5	-	7,4
Salzgehalt	≤ 3,5	g/l	0,6
Gehalt an organischer Substanz	≤ 65	g/l	38,7

Prüfnachweis*

Mittelwert aus mehreren Untersuchungen nach FLL

Verlegehinweise

Substrat aufbringen und plan abziehen; Einbaugenauigkeit +/- 1,5 cm. Verdichtungsfaktor für Transport und Einbau ca. 20 %

Volumengewichte Dach, Praxiswerte bei natürlicher Lagerungsdichte

trocken: ca. 790 - 840 kg/m³
wassergesättigt: ca. 1190 - 1240 kg/m³

Lieferform

Silo, Kipper, Big Bag, 40 l-Sack

Weitere Unterlagen

Aktuelle Unterlagen wie Broschüren, Verlegeanleitungen etc. finden Sie im Internet unter www.bauder.de